

Tambour

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (группа материалов "Интерьерные краски на водной основе")

ПЛАСТИКИР воднодисперсионная поливинилацетатная краска для стен

PLASTIKIR / 731-800



Тип Белая глубококоматовая эластичная краска **на основе эмульсии поливинилацетата(ПВА)** для внутренних работ.

Общее описание Образует однородное глубококоматовое покрытие, обладает высокой эластичностью, устойчивостью к перепаду температур и воздействию солнечных лучей. Поверхность, окрашенная краской, обладает отличной паропроницаемостью ("дышащее" покрытие) и, как следствие, не подвержено разрушению под действием испарения воды. Отличная адгезия к любым минеральным поверхностям и высокая кроющая способность. Краска экологически безопасна, не содержит свинца и солей хрома.

Область применения Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей внутри помещения, а также прекрасно **ложится на обои** для дальнейшей окраски.

Объекты применения Применяется для окраски стен в жилых помещениях, гостиных, спальнях и др.

Технические данные	Цвет	Белая
	Степень блеска	2 - 4%
	Расход	10-12 кв.м / л (в один слой)
	Тара	5л; 10л; 18л

Разбавление	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, распылением
Время высыхания	На отлип - 1 ч.; до нанесения следующего слоя - 3 ч. ; полное высыхание - 3 ч.
Стойкость к мытью / Циклы ASTM 2486	Допускается влажная уборка с применением нейтральных моющих средств с коэффициентом pH - 6-8
Сухой остаток по весу	62%
Сухой остаток по объёму	41%
Плотность	1,54 кг/л
Срок годности	36 месяцев

Инструкция по использованию материала

Условия при обработке

Условия при нанесении - температура - +5 °С - +30 °С, относительная влажность воздуха не более 85%. Тщательно перемешать краску перед использованием и в процессе нанесения.

Предварительная подготовка

Перед покраской поверхность очистить от масел , грязи , остатков старой краски. Глянцевые поверхности слегка отшлифовать. При необходимости заделать трещины и неровности финишной шпатлёвкой.

Нанесение

Нанести один слой акрилового или латексного грунта. Также в качестве грунта может служить сама краска , разбавленная на 50% водой. Для первого слоя краску следует разбавить на 15-20 % водой, и еще раз хорошо перемешать. Для последующих слоев краску разбавить до 10-15% водой. Нанести 2-3 слоя краски, в зависимости от поверхности с межслойной сушкой не менее 3 часов.

Очистка инструментов

Удалить лишнюю краску с инструмента и промыть водой с мылом.

Уход

При необходимости, не ранее, чем через месяц после окраски поверхность очистить нейтральным моющим раствором (pH 6-8) с помощью выжатой мягкой влажной ткани или губки.

Хранение

Хранить продукт следует в плотно закрытой таре при температуре +5 °С - +35 °С , в хорошо проветриваемых помещениях, в местах, не доступных детям. Защищать от замерзания и прямого попадания солнечных лучей.

Охрана труда

Продукт не классифицирован, как опасный. На материал имеется паспорт безопасности MSDS.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Не смешивать с материалами, не рекомендованными Компанией. Желаемый результат достигается при соблюдении инструкций к применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения. Компания несёт ответственность только за качество предлагаемой продукции. Приведённая информация основана на многолетней практике работы. Компания оставляет за собой право корректировать и/или изменять данную информацию по собственному усмотрению.
