

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (группа материалов "Интерьерные краски на водной основе")

ПОЛИСИД воднодисперсионная краска для потолков

POLISID / 731-700



Тип *Белая глубокоматовая краска на основе эмульсии поливинилацетата(ПВА) для внутренних работ.*

Общее описание *Образует однородное изящное матовое покрытие, сохраняет превосходную белизну в течение продолжительного срока, легко растекается по поверхности, не разбрызгивается. Покрытие не оставляет следов краски при сухой протирке. Поверхность, окрашенная краской обладает паропроницаемостью ("дышащее" покрытие) и, как следствие, не подвержено разрушению под действием испарения воды. Краска экономична, экологически безопасна, не содержит свинца и солей хрома.*

Область применения *Предназначена для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, цементных, деревянных поверхностей.*

Объекты применения *Применяется для покраски и обновления потолков и стен внутри жилых и нежилых помещений с умеренной влажностью.*

Технические данные	Цвет	Белая
	Степень блеска	2 - 4%
	Расход	12-14 кв.м / л (в один слой)
	Тара	5л; 10л; 18л

Разбавление	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, распылением
Время высыхания	На отлип - 30 мин.; до нанесения следующего слоя - 2 ч. ; полное высыхание - 3 ч.
Стойкость к мытью / Циклы ASTM 2486	Не рекомендуется влажная уборка
Сухой остаток по весу	51%
Сухой остаток по объёму	30%
Плотность	1,44 кг/л
Срок годности	36 месяцев

Инструкция по использованию материала

Условия при обработке

Условия при нанесении - температура - +5 °С - +30 °С, относительная влажность воздуха не более 85%. Тщательно перемешать краску перед использованием и в процессе нанесения.

Предварительная подготовка

Перед покраской поверхность очистить от масел, грязи, остатков старой краски. Глянцевые поверхности слегка отшлифовать. При необходимости заделать трещины и неровности финишной шпатлёвкой.

Нанесение

Нанести один слой акрилового или латексного грунта. Также в качестве грунта может служить сама краска, разбавленная на 50% водой. Для первого слоя краску следует разбавить на 20-30 % водой, и еще раз хорошо перемешать. Для последующих слоев краску разбавить до 15-20% водой. Нанести 2-3 слоя краски, в зависимости от поверхности с межслойной сушкой не менее 2 часов.

Очистка инструментов

Удалить лишнюю краску с инструмента и незамедлительно промыть водой с мылом.

Уход

При необходимости, не ранее, чем через месяц после окраски поверхность очистить нейтральным моющим раствором (рН 6-8) с помощью выжатой мягкой влажной ткани или губки. Окрашенную поверхность не рекомендуется мыть.

Хранение

Хранить продукт следует в плотно закрытой таре при температуре +5 °С - +35 °С , в хорошо проветриваемых помещениях, в местах, не доступных детям. Защищать от замерзания и прямого попадания солнечных лучей.

Охрана труда

Продукт не классифицирован, как опасный. На материал имеется паспорт безопасности MSDS.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Не смешивать с материалами, не рекомендованными Компанией. Желаемый результат достигается при соблюдении инструкций к применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения. Компания несёт ответственность только за качество предлагаемой продукции. Приведённая информация основана на многолетней практике работы. Компания оставляет за собой право корректировать и/или изменять данную информацию по собственному усмотрению.
