

# Tambur

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (группа материалов "Интерьерные краски на водной основе")

**СУПЕРКРИЛ 2000** воднодисперсионная акриловая краска высшего качества

**SUPERCRYL 2000 / 723-101**



### **Тип**

Белая шелковисто-матовая краска **на основе чистой акриловой эмульсии** для внутренних и наружных работ.

### **Общее описание**

Высококачественная и высокопрочная краска чистого белого цвета, со слабым мягким глянцем. Окрашенная поверхность имеет элегантный вид. Образует прочное, гладкое, долговечное, эластичное и очень красивое покрытие. Краска устойчива к пожелтению, в течение длительного времени сохраняет первоначальную белизну, имеет высокую кроющую способность, хорошо выдерживает трение. Отличается повышенной устойчивостью к влажности, перепаду температур, воздействию солнечных лучей. Обладает отличной адгезией к любым минеральным поверхностям (штукатурка, бетон, кирпич). Обладает высокой паропроницаемостью ("дышащее" покрытие) и, как следствие, не подвержено разрушению под действием испарения воды. Легко наносится, образуя ровное однородное шелковисто-матовое покрытие. Экологически чистый продукт. После высыхания не имеет запаха, не вызывает аллергии. Не содержит свинца и солей хрома.

### **Область применения**

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри и снаружи помещения.

### **Объекты применения**

Применяется для окраски стен в жилых комнатах, гостиных, спальнях, детских комнатах, на кухнях, а также для окраски оконных рам, дверей, а также ложится на обои под покраску, выгодно подчеркивая объемный рисунок.

<b>Технические данные</b>	Цвет	Белая, цветная; колеруется по колеровочной системе RAL
	Степень блеска	15 - 20%
	Расход	10-12 кв.м / л (в один слой)
	Тара	1л; 5л; 10л; 18л
	Разбавление	Вода
	Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, распылением
	Время высыхания	На отлип - 1 ч.; до нанесения следующего слоя - 3 ч. ; полное высыхание - 3 ч.
	Стойкость к мытью / Циклы ASTM 2486	Моющаяся с применением бытовых и щелочных моющих средств pH 8-12 / 400 циклов
	Сухой остаток по весу	54%
	Сухой остаток по объёму	38%
	Плотность	1,36 кг/л
	Срок годности	36 месяцев

## Инструкция по использованию материала

### **Условия при обработке**

*Условия при нанесении - температура - +5 °С - +30 °С, относительная влажность воздуха не более 85%. Тщательно перемешать краску перед использованием и в процессе нанесения.*

### **Предварительная подготовка**

*Перед покраской поверхность очистить от масел, грязи, остатков старой краски. Глянцевые поверхности слегка отшлифовать. При необходимости заделать трещины и неровности финишной шпатлёвкой.*

### **Нанесение**

*Нанести один слой акрилового или латексного грунта. Также в качестве грунта может служить сама краска, разбавленная на 50% водой. Для первого слоя краску следует разбавить на 20-30 % водой, и еще раз хорошо перемешать. Для последующих слоев краску разбавить до 10-20% водой. Нанести 2-3 слоя краски, в зависимости от поверхности с межслойной сушкой не менее 3 часов.*

---

**Очистка инструментов**

Удалить лишнюю краску с инструмента промыть водой с мылом.

---

**Уход**

Примерно через неделю после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми и щелочными моющими средствами (pH 8–12) с помощью мягкой ткани или губки. Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

---

**Хранение**

Хранить продукт следует в плотно закрытой таре при температуре +5 °C - +35 °C, в хорошо проветриваемых помещениях, в местах, не доступных детям. Защищать от замерзания и прямого попадания солнечных лучей.

---

**Охрана труда**

Продукт не классифицирован, как опасный. На материал имеется паспорт безопасности MSDS.

---

**Охрана окружающей среды и утилизация отходов**

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

---

Не смешивать с материалами, не рекомендованными Компанией. Желаемый результат достигается при соблюдении инструкций к применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения. Компания несёт ответственность только за качество предлагаемой продукции. Приведённая информация основана на многолетней практике работы. Компания оставляет за собой право корректировать и/или изменять данную информацию по собственному усмотрению.

---