

Tambur

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (группа материалов "Интерьерные краски на водной основе")

СУПЕРКРИЛ МАТ ФИНИШ

воднодисперсионная акриловая краска
высшего качества

SUPERCRYL MATT FINISH / 732-200



Тип

Белая матовая краска на основе чистой акриловой эмульсии для внутренних и наружных работ.

Общее описание

Высококачественная и высокопрочная краска чистого белого цвета. Легко наносится, образуя ровное однородное глубокоматовое покрытие. Окрашенная поверхность имеет элегантный вид, сохраняет белизну. Отличается повышенной устойчивостью к влажности, перепаду температур, воздействию солнечных лучей. Краска с отличной адгезией к любым минеральным поверхностям (штукатурка, бетон, кирпич). Прекрасно ложится на деревянные поверхности, имеет высокую кроющую способность. Обладает высокой паропроницаемостью – стены «дышат», что предотвращает накопление влаги внутри стен, не позволяя образовываться плесени, появлению вздутий и шелушению. Экологически чистый продукт. После высыхания не имеет запаха, не вызывает аллергии. Не содержит свинца и солей хрома.

Область применения

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения.

Объекты применения

Применяется для окраски стен и потолков в жилых помещениях, гостиных, детских комнатах, спальнях и др.

Технические данные	Цвет	Белая, цветная; колеруется по колеровочной системе RAL
	Степень блеска	5 - 7%
	Расход	10-12 кв.м / л (в один слой)
	Тара	1л; 5л; 10л; 18л
	Разбавление	Вода
	Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, распылением
	Время высыхания	На отлип - 1 ч.; до нанесения следующего слоя - 3 ч. ; полное высыхание - 3 ч.
	Стойкость к мытью / Циклы ASTM 2486	Моющаяся с применением бытовых моющих средств рН 8-10 / 200 циклов
	Сухой остаток по весу	54%
	Сухой остаток по объёму	36%
	Плотность	1,39 кг/л
	Срок годности	36 месяцев

Инструкция по использованию материала

Условия при обработке

Условия при нанесении - температура - +5 °С - +30 °С, относительная влажность воздуха не более 85%. Тщательно перемешать краску перед использованием и в процессе нанесения.

Предварительная подготовка

Перед покраской поверхность очистить от масел, грязи, остатков старой краски. Глянцевые поверхности слегка отшлифовать. При необходимости заделать трещины и неровности финишной шпатлёвкой.

Нанесение

Нанести один слой акрилового или латексного грунта. Также в качестве грунта может служить сама краска, разбавленная на 50% водой. Для первого слоя краску следует разбавить на 20-30 % водой, и еще раз хорошо перемешать. Для последующих слоев краску разбавить до 10-20% водой. Нанести 2-3 слоя краски, в зависимости от поверхности с межслойной сушкой не менее 3 часов.

Очистка инструментов

Удалить лишнюю краску с инструмента промыть водой с мылом.

Уход

Примерно через неделю после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью мягкой ткани или губки. Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

Хранение

Хранить продукт следует в плотно закрытой таре при температуре +5 °C - +35 °C, в хорошо проветриваемых помещениях, в местах, не доступных детям. Защищать от замерзания и прямого попадания солнечных лучей.

Охрана труда

Продукт не классифицирован, как опасный. На материал имеется паспорт безопасности MSDS.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Не смешивать с материалами, не рекомендованными Компанией. Желаемый результат достигается при соблюдении инструкций к применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения. Компания несёт ответственность только за качество предлагаемой продукции. Приведённая информация основана на многолетней практике работы. Компания оставляет за собой право корректировать и/или изменять данную информацию по собственному усмотрению.
