

ООО «Вяткакраска»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Вяткакраска»

_____ А.А.Мерзляков
«01» апреля 2009 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Краска акриловая, в/д ВАК-С «Специальная». Для путей
эвакуации.**

Киров 2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция предназначена для специалистов по нанесению лакокрасочных материалов.

1.2. Краска ВАК-С «Специальная» для путей эвакуации сертифицирована в области пожарной безопасности. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:

№ С-RU.ПБ09.В.00093. Заключение СЭС № 43.ОЦ.01.231.П.000302.09.09
Допущена к реализации на территории России и странах СНГ.

1.3. Краска ВАК-С «Специальная» предназначена для отделочных работ высокого качества по бетону, штукатурке, кирпичу, дереву, различного вида обоям, картону, ДВП, ДСП, ГВЛ, гипсокартону и старым лакокрасочным покрытиям (ПФ, МА, ГФ, ХВ, ХС, ВДАК и пр.).

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Перед применением краску ВАК-С «Специальная» тщательно перемешать 2-5 минут, до получения однородной массы.

2.2. Краска ВАК-С «Специальная» нетоксична. При попадании в глаза – тщательно промыть водой.

2.3. Краску ВАК-С «Специальная» наносить на очищенные поверхности. Неокрашенные ранее поверхности выровнять шпатлевкой. Непрочно держащиеся покрытия тщательно удалить. Старые лакокрасочные покрытия внутри помещений промыть водой с мылом или стиральным порошком, раствором аммиака или раствором соды (1ст.л. на 1ст. воды), затем чистой водой. Поверхность перед окраской рекомендуется загрунтовать грунтом ВАК-01Ф «Фасадный».

2.4. Инструмент, тару, пятна отмыть теплой водой с мылом.

3. ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

3.1. Краска ВАК-С «Специальная» поставляется в готовом к применению виде.

3.2. Краску ВАК-С «Специальная» наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 1 час при 15-25 °С. При t ниже 15 °С продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Время полного высыхания слоя – 24 ч. Работать при t подложки выше +8 °С.

3.3. Расход краски 110 г/кв.м. на один слой. Рекомендуемое покрытие – 2 слоя.

4. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Краску ВАК-С «Специальная» требуется хранить при положительной температуре от +5 до +20° С в плотно закрытой таре.

4.2. Длительность хранения в заводской упаковке – 9 месяцев со дня производства. При хранении краски допускается ее расслоение, устраняется перемешиванием.

4.3. Краска ВАК-С «Специальная» имеет стойкость к мокрому истиранию и воздействию ультрафиолетового излучения. Возможность применения в помещениях с повышенной влажностью. В процессе эксплуатации лакокрасочного покрытия допускается применение синтетических моющих средств (порошки, моющие пасты, мыльные растворы), также допускается обработка поверхности дезинфицирующими средствами.

4.4. При соблюдении всех требований данной инструкции, срок эксплуатации лакокрасочного покрытия составляет не менее 5 лет.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Краска ВАК-С «Специальная» транспортируется в упакованном состоянии любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность продукции, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.2. Краску ВАК-С «Специальная» запрещается транспортировать при температуре ниже 0°C.

5.3. При замораживании краски, вопрос о возможности её использования (нанесения) решается совместно с производителем. В случае, когда замороженная краска признается безвозвратно испорченной, ответственность возлагается на сторону, нарушившую правила транспортировки и хранения.

Составлено на основании ТУ 2316-006-45500214-2001

Дополнительная информация может быть представлена производителем:

ООО «Вяткакраска», г. Киров, ул. Проезжая, 40.

Тел./факс (8332) 40-21-63, 32-14-39.